



## Sax Hydrosil pohjuste W

Sax Hydrosil pohjuste W on Sax Hydrosil - maalilla maalattavien pintojen pohjuste. Pohjuste tunkeutuu syvälle alustaan ja toimii tartuntapintana tulevalle maalikerrokselle. Sax Hydrosil pohjuste on täysin myrkytön ja liuotteeton. Mahdollistaa Sax Hydrosil maalin oikean toimivuuden ts. hengittävyuden suhteen.

### KÄYTTÖTIEDOT

<b>Kohteet</b>	Sax Hydrosil - maalilla maalattavat pinnat.
<b>Työtap</b>	Levitetään ohentamattomana siveltimellä, maaliharjalla tai telalla.
<b>Riittoisuus</b>	n. 180 ml / m <sup>2</sup> , märkää märälle siveltynä.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Värisävyt</b>	Vaalea, maitomainen neste.
<b>Tiheys</b>	1,06 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	9 %.
<b>pH</b>	10,9
<b>Pakkauskoko</b>	23 kg.
<b>Varastointi</b>	Säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa 12 kuukautta. Säilytyslämpötila + 2 °C – 30 °C. Suojattava auringon paisteelta sekä jäätymiseltä.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	Pohjuste on emäksistä, siksi on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja – laseja. Mahdolliset roiskeet silmissä on huuhdeltava runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
<b>EU VOC</b>	Raja-arvo 30g/l (2010), tuote sisältää 0 g/l VOC

### TYÖOHJEET

**Pohjatyöt:** Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä, rasvasta ja puhdistuskemikaaleista. Vältettävä työskentelyä suorassa auringonvalossa. Maalatessa lämpötilan on oltava yli + 5 ° C. Lasi-, luonnonkivi-, klinkkeri/kaakeli- ja metallipinnat on suojattava ennen maalausta ja mahdolliset roiskeet huuhdeltava heti vedellä.